

KREISEL® FUGA 701

SIŪLIŲ GLAISTAS KLINKERINĖMS PLYTELĖMS 5-20 MM

- Padidinto sukibimo
- Labai tvirtas
- Elastingas
- Klasė CG2A
- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Ypač atsparus trinčiam
- Sumažina druskų išsiskyrimą

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Glaistas fasadinių klinkerinių plytelių tarpams užpildyti pagamintas mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir modifikuojančių priedų bei kalkinio turfo pagrindu. Sumaišius su vandeniu, gaunama plastiška masė, kuri lygiai užglaisto tarpus tarp plytelių. Gerai sukimba su plytelių kraštais, išlaiko spalvos stabilumą, sukietėjęs pasižymi dideliu tvirtumu. Labai atsparus nusitrinimams, šaldymui ir atšildymui bei vandens poveikiui. Atsparus vandeniui ir šalčiui.

Glaistas skirtas klinkerio plytelių ir trinkelėlių o taip pat keraminių, stiklinių ir betoninių sienų ir grindų plytelių tarpų užpildymui, pastatų viduje ir išorėje. Jo sudėtyje esantis vulkaninis tufas sumažina druskų migraciją. Glaistą galima naudoti nuo 5 iki 20 mm pločio tarpams užpildyti.

Keraminės, akmens masės, klinkerio, betono plytelės ir kitos: naudoti tiesiogiai

NAUDOJIMAS:

Prieš glaistant plytelių siūles, įsitikinti, kad plytelės pakankamai tvirtai priklijuotos, klijų skiedinys išdžiūvęs (po klijavimo turi praeiti mažiausiai 2 dienos, mūriui – 2 savaitės), iš plytelių tarpų klijai išgrandyti vienodu gilumu, pašalinti visi nešvarumai. Jei plytelės stipriai sugeria drėgmę, prieš glaistant, tarpus suvilgyti drėgna kempine.

Sausą mišinį pilti į švarų vandenį, maišyti rankiniu arba mechaniniu būdu, kol gaunama vienalytė masė. Palikti 5 minutėms pastovėti ir vėl pamaišyti. Likusią mišinio dalį ruošti lygiai tokiu pat būdu, kadangi skirtingas vandens kiekis gali suteikti kitą atspalvį. Jei naudojama dalis pakuotės turinio, rekomenduojama, prieš maišant su vandeniu, visą sausą mišinį permaišyti, kadangi transportuojant komponentai galėjo netolygiai pasiskirstyti mišinyje. Vengti per didelio kiekio vandens, nes mišinį perskiedus sumažėja jo tvirtumas sausame pavidale.

Prieš užpildant plytelių tarpus, reikia įsitikinti, ar mišinio pigmentas netepa plytelių paviršiaus. Paruoštą mišinį reikia įglaistyti į plytelių tarpus, naudojant tam skirtus įrankius (guminę glaistiklę ir kt.). Tarpai turi būti gilūs, tolygūs ir lygiai užpildyti mišiniu. Po trumpo džiūvimo laiko, perteklių nuo plytelių reikia pašalinti su drėgna (pastoviai praskalaujant) kempine. Tai reikia daryti labai atsargiai, kad neišspausti užpildo per plytelių kraštus. Išdžiūvusius likučius ant plytelių paviršiaus reikia pašalinti su minkšta šluoste, saugant nuo dulkių įtrynimo į dar drėgną plytelių tarpų užpildą. Jeigu užpildas džiūsta labai greitai, tuomet rekomenduojama tarpus lengvai ir vienodai drėkinti drėgna kempinėle. Šviežiai užpildytus plytelių tarpus reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, vandens, lietaus, skersvėjų ir šalčio. Tikroji spalva matoma, užpildui galutinai išdžiūvus, ir priklauso nuo darbų atlikimo bei paviršiaus priežiūros, pagrindo po plytelėmis įgeriamumo, klimato sąlygų tvirtėjimo metu. Šviežiai užglaistytus paviršius rekomenduojama 3-4 savaites plauti tik švariu vandeniu.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Darbiniai nurodymai:	dirbti esant temperatūrai (oro, pagrindo, mišinio): nuo +5 °C iki +25 °C
Proporcijos, skiedžiant su vandeniu:	apie 3,7 litro vandens 25 kg sauso mišinio apie 0,15 litro vandens 1 kg sauso mišinio (klinkerio gaminiams rekomenduojamas žemesnis vandens kiekis)
Minimalus plytelių tarpas:	5 mm
Maksimalus plytelių tarpas:	20 mm
Paruošto mišinio sunaudojimo laikas:	~ 60 min. (temperatūra +20 °C, drėgnumas 60 %)
Galimybė vaikščioti:	po 24 valandų
Atsparumas vandeniui:	po 4 parų
Tirpus chromo VI kiekis	≤ 0,0002 %
Klasifikacija pagal	LST EN 13888:2010 CG2A

Sauso mišinio išėiga pagal naudojamų plytelių dydį: žr. lentelę

Plytelės matmenys	Siūlės plotis	Sąnaudos, kai siūlės gylis 8 mm
6,5 x 25 cm	10 mm	2,8 kg/m ²
6,5 x 25 cm	15 mm	4,2 kg/m ²
7,1 x 24 cm	10 mm	2,6 kg/m ²
7,1 x 24 cm	15 mm	3,85 kg/m ²
20 x 20 cm	5 mm	0,80 kg/m ²
20 x 25 cm	6 mm	0,85 kg/m ²
25 x 25 cm	6-8 mm	0,75-1,0 kg/m ²
30 x 30 cm	8-10 mm	0,85-1,1 kg/m ²

ĮPAKAVIMAS:

Maišai po 25 kg, paletėje po 42 vnt.

Maišai po 10 kg, paletėje po 96 vnt.

SANDĖLIAVIMAS:

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausose vietose, nepažeistose originaliose pakuotėse, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Dėmesio: mišinį sumaišius su vandeniu, įvyksta šarminė reakcija, todėl būtina saugoti odą ir akis. Patekus į akis, plauti dideliu kiekiu švaraus vandens ir kreiptis į gydytoją.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.